



GRANILIS

**Enduit à grains fins, à base de carbonates de chaux.
Destiné à la réalisation de revêtements décoratifs en intérieur.**

Définition

Enduit en pâte d'aspect granuleux, pour revêtements décoratifs intérieurs.

A base de carbonates de chaux.

Destination

S'applique sur tous supports usuels du bâtiment pour la décoration et la protection des matériaux.

Sur surface saine, sèche ne poudrant pas. Application sur support impérativement recouvert au préalable de l'IMPRIM' PLUS.

IMPRIM'PLUS sera recouvert par GRANILIS au moins 24 heures après son séchage.

Caractéristiques

Rendement : 1,7 Kg / m² / mm déposé

Séchage : 6 à 8 heures à 20°C

Conditionnement

Seaux de 10 Kg net.

Teintes

Blanc « couleur sable clair ».

Couleurs réalisables sur la base du nuancier 99 teintes La Pierre Fertile « couleurs & vibrations colorées ».

Peut se teinter sur chantier, à l'aide des préparations pigmentaires CHROMACAL. (21 teintes + blanc et noir)

Se recouvre avec les GLACIS, finition qui colore et révèle les nuances et les reliefs de la chaux. (12 teintes + blanc, noir, neutre) (Séchage conseillé 24 heures avant application du GLACIS final) Idéal pour la décoration.

Peut se recouvrir en une ou 2 couches d'un badigeon de chaux réalisé avec la CHAUX LPF36 pour une finition très mate, naturelle et lumineuse, propre au badigeon de chaux. (Séchage conseillé 24 heures avant application du badigeon de chaux)

Les indications figurant sur cette fiche sont le résultat des essais de qualification du produit par référence au domaine visé et aux conditions requises.

Il appartient à l'utilisateur qui l'applique d'apprécier les suggestions qui en résultent pour la préparation et l'exécution de ses travaux, après vérification que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ce produit de construction est destiné à l'exécution de travaux de bâtiment impliquant la garantie de bon fonctionnement due par les constructeurs, et qui peut aussi engager leur responsabilité décennale.

Mise en oeuvre

S'applique à la taloche, truelle, lisseuse, couteau...

Appliquer GRANILIS selon l'épaisseur du grain, ou avec plus ou moins de reliefs selon aspect décoratif souhaité.

Idéal pour la réalisation de fausses pierres, d'encadrement de portes, de hottes de cheminées...

Peut être associé aux badigeons de chaux de La Pierre Fertile, pour varier les aspects décoratifs sur un même chantier.

Mélanger à l'aide d'un malaxeur.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Conditions d'application

S'applique sur support sec, après impression avec IMPRIM'PLUS.

Température d'application et de stockage comprise entre +5°C et +30°C.

Autres conditions, se reporter au DTU 59.1.

COV conforme 2010

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010), ce produit contient max 3 g/l COV

Divers

La Pierre Fertile peut apporter une assistance technique à la demande de l'entreprise applicatrice.

