



CHAUX GRASSE PREPARATRICE DE FONDS

Définition

Formulée à base de chaux grasse, l'impression IMPRIM'CHAUX est une sous couche fixatrice et préparatrice de fond.

L'IMPRIM'CHAUX fait partie intégrante des systèmes de revêtement « TOUT CHAUX » de La Pierre Fertile, traitements écologiques, protecteurs et décoratifs

Destination

Sur tout support hydraulique intérieur ou extérieur, exempt de toutes peintures.

S'applique en extérieur sur pierre, béton, sur enduit au mortier hydraulique, ou mortier de plâtre-chaux « à la parisienne ».

Sur supports douteux (traces de peintures, fonds trop poreux et absorbants...), appliquer de préférence notre impression spéciale chaux, IMPRIM'PLUS.

Utilisation

Nourrie et protège le support. Prépare l'application des enduits à la chaux PERFECTIS, ENDUIT LPF25 et GARNICHAUX LPF, utilisés en lissage, ragréage, surfacage, reprise de planéité, modénatures, ou reprise en charge.

Prépare l'application des produits à la chaux de LA PIERRE FERTILE : MÉMORIS, CHAUX LPF36 et GRANILIS.

Caractéristiques

Densité : 1,22 ± 0,05
pH : 12,5

Conditionnement

Seaux de 15 L

Préparation

Le fond doit être sain, propre, sec et sans efflorescences. Elimination de l'ancien revêtement ; nettoyage par grattage, égrenage, brossage, et dépoussiérage.

Mise en œuvre

Prêt à l'emploi. Dilution selon porosité du support et vitesse de pénétration : jusqu'à 1 L d'eau par seau de 15 L.

LA CHAUX : PRECAUTIONS D'USAGE EN EXTERIEUR :

- protéger les chantiers pendant les 3 jours suivant l'application,
- bâcher les chantiers et vérifier que le bâtiment est bien adapté à l'application de la chaux (installation de gouttières présence de gouttes d'eau sous les appuis de fenêtre...),
- attention aux sources de ruissellements sur la paroi, pouvant entraîner des coulures blanchâtres par réaction de la chaux
- ne pas appliquer pendant les périodes risquant le gel / dégel, par temps humide, vent ou froid et forte chaleur,
- appliquer la chaux sur supports dont vous pouvez vérifier et mesurer que les reprises partielles d'enduits sont au même taux d'humidité que le reste du support, afin d'éviter toute coloration anarchique de la chaux,
- plus la teinte de la chaux est vive, plus les précautions ci-dessus sont importantes (cf. teintes MEDIUM / LPF2 ou VIVE / LPF3 - Nuancier 99 teintes « lumière & vibrations colorées »).
- se référer aux normes et DTU en vigueur : DTU 26-1

Consommation

Variable selon support et dilution, en moyenne de 8 à 10m²/L.

Matériel

Exclusivement brosse à chauler et brosse plate. Nettoyage du matériel à l'eau.

Application

Simple à travailler à la brosse à chauler.

L'application se fait de haut en bas en évitant les passages trop linéaires et les ruptures. Les mouvements sont aléatoires tout en conservant une certaine régularité.

Pour éviter les reprises, nous vous recommandons une progression des travaux en diagonales, par zones ou « nuages », afin d'obtenir un résultat harmonieux. Déposer l'IMPRIM'CHAUX sans superpositions.

Eviter les manques de touches.

Conditions d'application

S'applique sur support sec. Absence de brouillard, d'humidité ambiante et de vent fort. Eviter l'exposition au soleil et aux fortes chaleurs pendant l'application.

Température comprise entre +5°C et +30°C.

Séchage

Sec au toucher après 4 heures, recouvrable après 12 heures.

Sécurité

Produit irritant, contient de l'hydroxyde de calcium. L'utilisation de gants et lunettes de protection est recommandée.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Avant utilisation consulter la fiche de données de sécurité.

COV conforme 2010

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010), ce produit contient max 3g/l COV

Divers

Consulter les fiches descriptives des produits cités avant emploi.

LA PIERRE FERTILE peut apporter une assistance technique à la demande de l'entreprise applicatrice.



Les indications figurant sur cette fiche sont le résultat des essais de qualification du produit par référence au domaine visé et aux conditions requises.

Il appartient à l'utilisateur qui l'applique d'apprécier les suggestions qui en résultent pour la préparation et l'exécution de ses travaux, après vérification que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ce produit de construction est destiné à l'exécution de travaux de bâtiment impliquant la garantie de bon fonctionnement due par les constructeurs, et qui peut aussi engager leur responsabilité décennale.

