



## IMPRESSION SPECIFIQUE DES REVÊTEMENTS A LA CHAUX

### Définition

Impression intérieure et extérieure pour revêtements à la chaux.  
Peinture spécifique à base de polymères acryliques servant de fixateur et de préparateur de fonds.

### Destination

Sur tous les fonds usuels du bâtiment en intérieur ou en extérieur, neufs ou anciens.

#### **En intérieur :**

- s'applique directement sur plâtre brut et homogène, et sur ancienne peinture parfaitement saine et adhérente (film D2),
- sur fonds douteux, détériorés, trop poreux ou absorbants, sur plaques de plâtre à épiderme cartonné : bien uniformiser l'absorption du support avant d'appliquer IMPRIM'PLUS = nous consulter.

#### **En extérieur :**

- s'applique sur tous les fonds usuels du bâtiment, neufs ou anciens, conservant après décapage des traces de peintures parfaitement saines et adhérentes (film D2).

En intérieur comme en extérieur, après l'impression IMPRIM'PLUS, réaliser si besoin un surfacage, lissage ou ragréage avec les enduits PERFECTIS, ENDUIT LPF25 ou GARNICHAUX LPF en fonction de l'épaisseur à reprendre.

IMPRIM'PLUS constitue une sous-couche d'interposition indispensable à l'application du revêtement à la chaux.

### Utilisation

Prépare l'application des chaulages ou badigeons à la chaux grasse LA PIERRE FERTILE : MÉMORIS et CHAUX LPF36.

Prépare de la même manière l'application des semi-enduits PERFECTIS, GRANILIS, ENDUIT LPF25, GARNICHAUX LPF produits à la chaux de LA PIERRE FERTILE.

**Conditionnements** : Seaux de 7,5 et 15 L.

**Densité** : 1,54 ± 0,05.

### Préparation

Le fond doit être sain, propre, sec et sans efflorescences.

**La Pierre Fertile – 91, route de Briollay- 49100 ANGERS**  
Tél. +33 (0)241 252 856 – Fax. +33 (0)241 251 957  
contact@lapierrefertile.com - www.lapierrefertile.com

### **LA CHAUX : PRECAUTIONS D'USAGE EN EXTERIEUR :**

- protéger les chantiers pendant les 3 jours suivant l'application,
- bâcher les chantiers et vérifier que le bâtiment est bien adapté à l'application de la chaux (installation de gouttières présence de gouttes d'eau sous les appuis de fenêtre...),
- attention aux sources de ruissellements sur la paroi, pouvant entraîner des coulures blanchâtres par réaction de la chaux
- ne pas appliquer pendant les périodes risquant le gel / dégel, par temps humide, vent ou froid et forte chaleur,
- appliquer la chaux sur supports dont vous pouvez vérifier et mesurer que les reprises partielles d'enduits sont au même taux d'humidité que le reste du support, afin d'éviter toute coloration anarchique de la chaux,
- plus la teinte de la chaux est vive, plus les précautions ci-dessus sont importantes (cf. teintes MEDIUM / LPF2 ou VIVE / LPF3 - Nuancier 99 teintes « lumière & vibrations colorées »).
- se référer aux normes et DTU en vigueur : DTU 59-1

### Consommation

Variable selon support et dilution, ± 8 m<sup>2</sup>/L.

### Mise en œuvre

Prêt à l'emploi. Dilution selon porosité du support et vitesse de pénétration :

- dilution conseillée, de 0 à 10% d'eau jusqu'à 1 L d'eau par seau de 7,5 L, jusqu'à 2 L d'eau par seau de 15 L.

### Matériel

**Exclusivement** brosse à chauler et brosse plate, avant l'application des chaulages ou badigeons à la chaux grasse LA PIERRE FERTILE : MÉMORIS et CHAUX LPF36.

Peut être appliquée au rouleau, uniquement avant l'application des semi-enduits de chaux PERFECTIS, GRANILIS, ENDUIT LPF25 .  
Nettoyage du matériel à l'eau.

### Application

Simple à travailler à la brosse à chauler.

L'application se fait de haut en bas en évitant les passages trop linéaires et les ruptures. Les mouvements sont aléatoires tout en conservant une certaine régularité.

Pour éviter les reprises, nous vous recommandons une progression des travaux en diagonales, par zones ou « nuages », afin d'obtenir un résultat harmonieux. Déposer l'IMPRIM'PLUS sans superpositions.

Eviter les manques de touches.

### Conditions d'application

S'applique sur support sec.

Absence de brouillard, d'humidité ambiante et de vent fort.

Température comprise entre +5°C et +30°C.

Eviter l'exposition au soleil et aux fortes chaleurs pendant l'application.

### Séchage

Sec au toucher après 4 heures, recouvrable après 12 heures.



### **Sécurité**

Produit non inflammable, sans nécessité d'étiquetage spécifique.

Avant utilisation consulter la fiche de données de sécurité.

### **Divers**

Consulter les fiches descriptives des produits cités avant emploi.

La Pierre Fertile peut apporter une assistance technique à la demande de l'entreprise applicatrice.

### **COV conforme 2010**

Ce produit répond à la directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de Composés Organiques Volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures (cf. Arrêté Français du 29 mai 2006)

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010), ce produit contient max 3g/l COV

Les indications figurant sur cette fiche sont le résultat des essais de qualification du produit par référence au domaine visé et aux conditions requises.

Il appartient à l'utilisateur qui l'applique d'apprécier les suggestions qui en résultent pour la préparation et l'exécution de ses travaux, après vérification que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ce produit de construction est destiné à l'exécution de travaux de bâtiment impliquant la garantie de bon fonctionnement due par les constructeurs, et qui peut aussi engager leur responsabilité décennale.

