



CHAUX LPF36, badigeon de chaux : décoration intérieure

<u>Consommation</u>	A la brosse : 125 à 250 gr/m ² /couche. (2 couches minimum)
<u>Impression du support</u> (à la brosse à chauler) IMPRIM'PLUS : 7,5 / 15 L FERTIPRIM' LPF : 5 / 15 L IMPRIM'CHAUX : 15 L	1) IMPRIM'PLUS = 6 à 8 m ² - dilution 5 à 10% d'eau : sur plâtre et supports de maçonnerie recouverts d'une ancienne peinture parfaitement saine et adhérente (film D2). Sur fonds douteux, détériorés, trop poreux ou absorbants, sur plaques de plâtre à épiderme cartonné : pour uniformiser l'absorption du support appliquer FERTIPRIM' LPF : nous consulter.
<u>Surfaçage à la chaux</u> PERFECTIS : 1 Kg & 15 Kg ENDUIT LPF25 : sac 20 Kg GARNICHAUX LPF : sac 20 Kg	(si besoin) uniformisation des fonds avec les enduits à la chaux La Pierre Fertile : Sur les fonds imparfaits, sur les fonds repris, pour éviter les spectres : rattrapage de planéité, surfaçage, lissage et ragréage avec les enduits à la chaux PERFECTIS , ENDUIT LPF25 ou GARNICHAUX LPF , pour uniformiser le support. PERFECTIS / ENUIT LPF25 = 1,1 Kg d'enduit gâché / m ² / mm déposé, GARNICHAUX LPF = 1,4 Kg d'enduit gâché / m ² / mm déposé.
<u>Application du lait de chaux</u>	Application de 2 couches de CHAUX LPF36 (minimum). Brosse à chauler et brosse plate. Nettoyage du matériel à l'eau.
<u>Dilution à l'eau du lait de chaux</u> CHAUX LPF36 : 1 / 5 / 7,5 / 15 Kg	La CHAUX LPF36 : dilution à l'eau variable selon support et effet couvrant ou effet de transparence recherché. (1 ^{ère} couche = 5 à 10% d'eau - 2 ^{ème} couche : 10 à 20% d'eau, variable selon support) <u>Chaulage</u> : ± 5% d'eau <u>Badigeon lourd</u> : ± 15% d'eau <u>Badigeon léger</u> : ± 30% d'eau <u>Patine</u> : jusqu'à 100% d'eau
<u>Séchage</u>	Minimum 12 heures entre 2 couches de CHAUX LPF36 , recouvrable par LE GLACIS , 72 heures après application de la CHAUX LPF36 (conseillé).
Le temps de séchage et la teinte finale peuvent varier en fonction des conditions climatiques : T°C et h	
<u>Coloration</u>	Demandez notre nuancier 99 teintes, « lumière & vibrations colorées ».
<u>Finition</u>	+ 9 teintes CHROMACAL+ (+ blanc & noir) à mélanger à la CHAUX LPF36 pour réaliser ou modifier les teintes sur chantier. Pour une finition en « nuage » et avec « moirage » appliquer en 3 ^{ème} couche un lait de chaux très dilué = « Patine » sur ou sous-teinté selon aspect souhaité ; <u>OU</u> travailler 2 tons dans le frais en deuxième couche.
La chaux s'éclaircit au séchage, nous vous conseillons de faire des essais pour valider votre couleur.	
<u>LE GLACIS</u> GLACIS neutre : 1 / 4 L GLACIS coloré : 1 L	12 couleurs de GLACIS miscibles entre-eux (+ blanc / neutre / noir). Nous vous conseillons une 1 ^{ère} application du GLACIS neutre sur la CHAUX LPF36 , avant d'appliquer LE GLACIS coloré, pour retarder la pénétration du GLACIS et faciliter son emploi.
<u>Protéger la chaux</u> VERNIS LPF MAT : 1 / 5 L	Dans les pièces d'eau et les pièces de vie, vous pouvez appliquer notre VERNIS LPF MAT pour protéger la CHAUX LPF36 des projections auxquelles elle peut être exposée. Dilution du VERNIS LPF MAT : de 20% à 100% d'eau selon la teinte.
<u>Caractéristiques</u>	Liant Minéral : 100% chaux grasse, chaux aérienne, exempt de charges.
<u>Hygiène et sécurité</u>	Contient de la chaux = produit XI irritant, consulter l'étiquetage de l'emballage.

