



Mémoris - badigeon de chaux grasse

<p><u>Consommation</u></p> <p><u>Impression du support</u> (à la brosse à chauler)</p> <p>IMPRIM'PLUS : 7,5 / 15 L FERTIPRIM' LPF : 5 / 15 L IMPRIM'CHAUX : 15 L</p>	<p>A la brosse : 125 à 250 gr/m²/couche. (2 couches minimum)</p> <p>1) IMPRIM'PLUS = 6 à 8 m² - dilution 5 à 10% d'eau : sur plâtre et supports de maçonnerie recouverts d'une ancienne peinture parfaitement saine et adhérente (film D2). Sur fonds douteux, détériorés, trop poreux ou absorbants, sur plaques de plâtre à épiderme cartonné : pour uniformiser l'absorption du support appliquer FERTIPRIM' LPF : nous consulter.</p> <p>2) IMPRIM'CHAUX = 6 à 8 m² / L - dilution 5 à 10% d'eau : supports minéraux, pierre, brique, enduits au mortier de liant hydraulique, enduits de chaux ; supports bruts, non peints.</p>
<p>Le fond doit être sain, propre, sec et sans efflorescences.</p>	
<p><u>Surfaçage à la chaux</u></p> <p>PERFECTIS : 1 Kg & 15 Kg ENDUIT LPF25 : sac 20 Kg GARNICHAUX LPF : sac 20 Kg</p> <p><u>Application du lait de chaux</u></p> <p><u>Dilution à l'eau du lait de chaux</u></p> <p>MEMORIS : 15 Kg</p>	<p>(si besoin) uniformisation des fonds avec les enduits à la chaux La Pierre Fertile : Sur les fonds imparfaits, sur les fonds repris, pour éviter les spectres : rattrapage de planéité, surfaçage, lissage et ragréage avec les enduits à la chaux PERFECTIS, ENDUIT LPF25 ou GARNICHAUX LPF, pour uniformiser le support.</p> <p>PERFECTIS / ENDUIT LPF25 = 1,1 Kg d'enduit gâché / m² / mm déposé, GARNICHAUX LPF = 1,4 Kg d'enduit gâché / m² / mm déposé.</p> <p>Application de 2 couches de MEMORIS (minimum). Brosse à chauler et brosse plate. Nettoyage du matériel à l'eau.</p> <p>dilution à l'eau variable selon support et effet couvrant ou effet de transparence recherché. (1^{ère} couche = 5 à 10% d'eau - 2^{ème} couche : 10 à 20% d'eau, variable selon support)</p> <p><u>Chaulage</u> : ± 5% d'eau <u>Badigeon lourd</u> : ± 15% d'eau <u>Badigeon léger</u> : ± 30% d'eau <u>Patine</u> : jusqu'à 100% d'eau</p>
<p><u>Séchage</u></p>	<p>Minimum 12 heures entre 2 couches de MEMORIS, recouvrable par LE GLACIS, 72 heures après application de MEMORIS (conseillé).</p>
<p>Le temps de séchage et la teinte finale peuvent varier en fonction des conditions climatiques : T°C et h</p>	
<p><u>Coloration</u></p> <p><u>Finition</u></p>	<p>Demandez notre nuancier 99 teintes, « lumière & vibrations colorées ».</p> <p>+ 9 teintes CHROMACAL+ (+ blanc & noir) à mélanger à MEMORIS pour réaliser ou modifier les teintes sur chantier.</p> <p>Pour une finition en « nuage » et avec « moirage » appliquer en 3^{ème} couche un lait de chaux très dilué = « Patine » sur ou sous-teintée selon aspect souhaité ; <u>OU</u> travailler 2 tons dans le frais en deuxième couche.</p>
<p>La chaux s'éclaircit au séchage, nous vous conseillons de faire des essais pour valider votre couleur.</p>	
<p><u>LE GLACIS</u></p> <p>GLACIS neutre : 1 / 4 L GLACIS coloré : 1 L</p>	<p>12 couleurs de GLACIS miscibles entre-eux (+ blanc / neutre / noir). Nous vous conseillons une 1^{ère} application du GLACIS neutre sur MEMORIS, avant d'appliquer LE GLACIS coloré ; pour retarder la pénétration du GLACIS et faciliter son emploi.</p>
<p><u>Protéger la chaux</u></p> <p>VERNIS LPF MAT : 1 / 5 L</p>	<p>Dans les pièces d'eau et les pièces de vie, vous pouvez appliquer notre VERNIS LPF MAT pour protéger MEMORIS des projections auxquelles il peut être exposé. Dilution du VERNIS LPF MAT : de 20% à 100% d'eau selon la teinte.</p>
<p><u>Caractéristiques</u></p>	<p>Liant Minéral : 100% chaux grasse, exempt de charges.</p>
<p><u>Hygiène et sécurité</u></p>	<p>Contient de la chaux = produit XI irritant, consulter l'étiquetage de l'emballage.</p>

