



Perfectis - enduit à la chaux

<u>Consommation</u>	PERFECTIS , enduit décoratif : 1,1 Kg d'enduit gâché / m ² / mm déposé.
<u>Impression du support</u> IMPRIM'PLUS : 7,5 / 15 L FERTIPRIM' LPF : 5 / 15 L IMPRIM'CHAUX : 15 L	1) IMPRIM'PLUS = 6 à 8 m ² - dilution 5 à 10% d'eau : sur plâtre et supports de maçonnerie recouverts d'une ancienne peinture parfaitement saine et adhérente (film D2). Sur fonds douteux, détériorés, trop poreux ou absorbants, sur plaques de plâtre à épiderme cartonné : pour uniformiser l'absorption du support appliquer FERTIPRIM' LPF : <u>nous consulter</u> . 2) IMPRIM'CHAUX = 6 à 8 m ² / L - dilution 5 à 10% d'eau : supports minéraux, pierre, brique, enduits au mortier de liant hydraulique, enduits de chaux ; supports bruts, non peints.
Le fond doit être sain, propre, sec et sans efflorescences.	
<u>Application</u>	Taloche, lisseuse, truelle, couteau. Nettoyage du matériel à l'eau.
<u>Dilution de l'enduit</u> PERFECTIS : Bidon de 1 Kg Seau de 15 Kg	Dilution à l'eau : ± 5 L pour 15 Kg d'enduit de chaux PERFECTIS en poudre.
<u>Séchage</u>	Recouvrable par LE GLACIS , minimum 12 heures après application de PERFECTIS . (PERFECTIS bien blanc)
Le temps de séchage et la teinte finale peuvent varier en fonction des conditions climatiques : T°C et humidité de l'air.	
<u>Préparation et coloration</u>	9 teintes CHROMACAL+ (+ blanc & noir) à mélanger à PERFECTIS . <u>Préparation</u> : 1) diluer PERFECTIS à l'eau. 2) mélanger à l'aide d'un malaxeur. 3) ajouter progressivement CHROMACAL+ pour obtenir la teinte souhaitée. 4) malaxer pour obtenir une préparation homogène.
<u>Finition naturelle</u> , « badigeon de chaux »	Pour une finition naturelle, badigeon de chaux, mate et lumineuse, appliquer en finition sur PERFECTIS (bien sec) : - un badigeon léger réalisé avec MEMORIS ou avec la CHAUX LPF36 , - <u>OU</u> travailler le badigeon léger en 2 tons dans le frais. Nuancier 99 teintes « lumière & vibrations colorées »
La chaux s'éclaircit au séchage, nous vous conseillons de faire des essais pour valider votre couleur.	
<u>Finition avec</u> LE GLACIS GLACIS neutre : 1 / 4 L GLACIS coloré : 1 L	Pour une finition décorative toute en nuances, nuages et moirages, appliquer LE GLACIS : 12 couleurs de GLACIS miscibles entre-eux (+ blanc / neutre / noir). Nous vous conseillons une 1 ^{ère} application du GLACIS neutre sur PERFECTIS , avant d'appliquer LE GLACIS coloré ; pour retarder la pénétration du GLACIS et faciliter son emploi.
<u>Protéger la chaux</u> VERNIS LPF MAT : 1 / 5 L	Dans les pièces d'eau et les pièces de vie, vous pouvez appliquer notre VERNIS LPF MAT pour protéger PERFECTIS des projections auxquelles il peut être exposé. Dilution du VERNIS LPF MAT : de 20% à 100% d'eau selon la teinte.
<u>Caractéristiques</u>	Liant Minéral : chaux hydraulique + charges naturelles. PERFECTIS fait sa prise dans l'eau. Temps de prise variable selon conditions climatiques. A utiliser de préférence jusqu'à 6 heures après préparation de l'enduit.
<u>Hygiène et sécurité</u>	Contient de la chaux = produit XI irritant, consulter l'étiquetage de l'emballage.